

sandroplast

POLYMER-BITUMEN-DACHANSTRICH

Art des Produktes

sandroplast Polymer-Bitumen-Dachanstrich ist ein elastisches kaltflüssiges und lösemittelhaltiges Bitumen-Anstrichmittel zur Pflege und Regeneration von Elastomer- und Plastomer-Bitumen-Dachbahnen.

Anwendungsgebiet

Lösungsmittelhaltiger und kaltflüssiger Bitumen-Deckaufstrich zum Schutz, zur Pflege und zur Regeneration verwitterter, spröder und leicht brüchiger Elastomer- und Plastomer-Dachbahnen. Der Polymer-Bitumen-Dachanstrich dringt durch seine spezielle Kunststoff-Bitumen-Lösungsmittelmischung in die Tiefe der zu behandelnden Bitumen-Dachbahn ein. Die so gepflegte Bahn wird wieder geschmeidig und flexibel (nicht geeignet für Kunststoffdachbahnen).

Eigenschaften

Das Produkt entspricht in seiner Beschaffenheit der AIB DS 835, Anhang II, Spalte 4. Der durchgetrocknete Schutzfilm ist wasserabweisend, versprödet nicht und ist beständig gegen aggressive Einwirkung durch wässrige Lösungen, von Laugen, Mineralsäuren, Salzen und Rauchgasen.

Verarbeitung

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und sauber sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Risse oder andere Beschädigungen von Bitumendachbahnen mit sandroplast Spachtelmasse ausbessern. Wellen und Blasen sind fachgerecht auszubessern. Anschließend den Polymer-Bitumen-Dachanstrich durch Streichen, Rollen oder mit geeignetem Spritzgerät auftragen. Nicht auf feuchtem Untergrund verarbeiten.
HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.

Materialverbrauch

Je nach Untergrundbeschaffenheit, Verarbeitungstemperatur und Auftragsverfahren ca. 0,3-0,4 l/m²

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit: in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur: Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden. Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912).

Lieferform	Hobbock	30 L
	Eimer	10 L
	Eimer	5 L

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

sandroplast SANDROCK GmbH, Postfach 130748, 42034 Wuppertal
Telefon 0202-69825-0, Fax 0202-69825-10