

# sandroplast 2000 Voranstrich

Dünnflüssiger Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion

## Anwendung:

sandroplast 2000 Voranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. sandroplast 2000 Voranstrich dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

## Merkmale:

sandroplast 2000 Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- erfüllt die Anforderungen der DIN 18195 und der AIB
- verarbeitungsfertig eingestellt
- auch auf feuchtem Untergrund gut verarbeitbar
- lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- sehr gutes Haftvermögen auf bitumenhaltige und mineralische Untergründe
- zur Verarbeitung in Innenräumen geeignet
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a.
- schnellabbindend, wirkt porenschließend und staubbindend. besonders beim Auftragen durch Bürsten

## Verarbeitungshinweise:

### Witterung:

Bei der Verarbeitung von sandroplast 2000 Voranstrich muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase der Abdichtung zu vermeiden.

## Untergrund und Ausführung:

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist sandroplast 2000 Voranstrich durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen von sandroplast 2000 Voranstrich kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen

## Theoretischer Materialverbrauch:

ca. 200 - 300 ml/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund

## Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebilde ist sandroplast 2000 Voranstrich mindestens 9 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

## Lieferform:

10- und 25 l Gebinde

## Reinigungsmittel:

Im frischen Zustand:	Wasser
Im abge bundenen Zustand:	Handelsübliche Lösemittel oder Benzin;
bei Hautkontakt:	Handwaschpaste.

## Technische Daten:

Bindemittelart:	Bitumen
Beschaffenheit:	dünnflüssig
Massenanteil an Festkörper (EN ISO 3251):	ca. 35 %
Erweichungspunkt des Festkörpers (DIN 52 011):	ca. 55 °C
Dichte (DIN 52 004):	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Stand: 01/04 (sandroplast 2000 Voranstrich)

# ***sandroplast 2000 Voranstrich***

**Düninflüssiger Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion**